

Easy Grip

Primer quarzato monocomponente per supporti non assorbenti.

DESCRIZIONE

Primer universale fai-da-te monocomponente, pronto all'uso, di natura alchidico-uretanica, dotato di altissima adesione sui metalli e legno. Utilizzato nel ciclo **Easy Bath** per applicazione su molteplici superfici.

IMPIEGHI

Applicabile direttamente su:

- superfici in metallo nuove o già verniciate
- superfici in legno nuove o già verniciate
- superfici in alluminio, zincate e leghe
- opportunamente diluito e caricato
- come primer per impasti realizzati con **Proteus**

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Carteggiare, sgrassare e decappare le superfici da trattare. Il sistema di pulizia e di sgrassatura migliore (ma anche il più semplice) consiste nell'operazione di stracciatura, che viene eseguita con due panni di cotone: il primo viene imbevuto di sgrassante (in mancanza di specifico si può usare aceto bianco) e si strofina la superficie in modo da ammorbidire il grasso, mentre il secondo straccio si usa per asciugare in modo da asportare i residui. L'uso di un solo straccio non permetterebbe l'asportazione delle sostanze grasse, ma il semplice spostamento delle stesse.

APPLICAZIONE

Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.

In spazi ristretti, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'essiccazione.

Miscelare bene prima dell'uso. Nel ciclo **Easy Bath** aggiungere il 20% di acqua e caricare con 20% (in peso) di quarzo BØ, mescolare e applicare in maniera uniforme, con rullo di pelo, una mano incrociata di prodotto, facendo attenzione di evitare il più possibile accumuli di quarzo. Eseguire sul fresco uno spolvero leggero di 70 g/m², facendo particolare attenzione a curare gli spigoli, perché sono il punto critico: nel caso restassero troppo lisci, la seconda mano di **Undercoat Easy Ready**, non trovando una superficie di aggrappo idonea, risulterà troppo sottile per garantire il risultato tecnico ed estetico atteso.

Su superfici verticali, eseguire sul fresco uno spolvero leggero con una quantità di quarzo doppia rispetto a superfici orizzontali di 140 g/m².

Su prodotti differenti da quelli sopra descritti, Rezina® non garantisce risultato e durata.

N.B: assicurarsi che l'essiccazione avvenga in profondità, in modo che il prodotto possa garantire il massimo dell'adesione; a tal proposito, distendere il prodotto sia utilizzando rullo, sia utilizzando il pennello, facendo attenzione di evitare accumuli.

CONSUMO

12 – 13 m² con 1 L di prodotto

N.B.

La corretta preparazione delle superfici è essenziale per garantire l'adeguata durata di materiali applicati sui pavimenti.

ATTENZIONE: I prodotti non sono tossici, ma alcuni soggetti potrebbero essere allergici al contatto, per cui è necessario l'utilizzo di guanti in lattice durante le fasi di miscelazione e durante l'applicazione.

Utilizzare adeguata mascherina antipolvere durante le fasi di carteggiatura.

Non è prescritta la protezione delle vie respiratorie con maschera a carboni, ma ne è consigliato l'uso.

NOTE

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Rezina® non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso. **Si consiglia di verificare che la scheda tecnica sia quella più aggiornata.**

SPECIFICHE TECNICHE

VOC (Direttiva 2004/42/CE) (g / l):	Primer. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/g): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l
CONTENUTO SOLIDO IN VOLUME:	(%) 45
CONTENUTO SOLIDO IN PESO:	(%) 62
BRILLANTEZZA:	(%) <10 Opaco
SECCO AL TATTO (minuti):	60 – 180
POLIMERIZZAZIONE COMPLETA - GIORNI:	7
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE:	10 °C
SPESSORE DEL FILM SECCO (DFT) CONSIGLIATO:	30 µm
PESO SPECIFICO:	1,37
SECCO IN PROFONDITA' (giorni):	12
CONSUMO TEORICO:	13-14 m ² /L per mano
INTERVALLO SOVRAPPLICAZIONE (h.):	12
MAGAZZINAGGIO:	12 mesi in confezione ben chiusa al riparo dal gelo e da fonti di calore

Rezina srl

sede operativa, fatturazione e magazzini: Via Massari 240/33
P.Iva 08828370018

10148 Torino tel. +39.011.2058969 fax +39.011.2051053
info@rezina.it www.rezina.it