

Easy Tiles

Malta bicomponente ad ancoraggio diretto su piastrelle per preparazione e adeguamento quote di supporti per rivestimenti in resina

DESCRIZIONE

Formulato bicomponente costituito da speciali leganti idraulici e inerti selezionati, additivato con resine per migliorare resistenza e adesione ai supporti.

Easy Tiles è utilizzato per regolarizzare i supporti di fondo nel ciclo **Easy Bath**.

IMPIEGHI

Easy Tiles può essere utilizzato come rasante su supporti in calcestruzzo, mosaico ceramico e vetroso, legno, legno fenolico, intonaci, piastrelle, cartongesso, ecc.; prodotto di fondo ideale nel ciclo **Easy Bath**.

Non può essere utilizzato su rivestimenti inconsistenti, degradati o sfarinanti.

Aderisce perfettamente su molteplici supporti, senza necessitare di ulteriori primer, tuttavia è molto importante che il primo strato di prodotto applicato sia perfettamente asciutto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere sani, consistenti, esenti da liquidi, polveri e da parti instabili. Le superfici devono essere asciutte ed esenti dai fenomeni di umidità di risalita capillare. Lavare bene e rimuovere eventuali residui di polvere, olio, grasso dalle superfici. Le piastrelle devono essere carteggiate con carta grana 150, lavate e sgrassate. Rimuovere con cura eventuali residui di silicone. Le piastrelle nuove devono essere necessariamente levigate con mola diamantata.

Su supporti inconsistenti applicare **Pm 0 Sol** - secondo scheda tecnica - con spolvero di B1 a rifiuto, rimuovere il quarzo in eccesso e stendere **Easy Tiles**.

APPLICAZIONE

Impastare un sacco da 10 kg con 2 L circa di **Legante Easy Tiles** e 1 L di acqua pulita utilizzando trapano miscelatore a bassi giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto ottenuto per 2-3 minuti e mescolare nuovamente prima dell'utilizzo.

Applicare il rasante **Easy Tiles** con spatola inox, in una o più mani, in funzione dello spessore da livellare, effettuando strati non superiori a 5 mm per mano.

Su massetto, previa applicazione di una ripresa di **Easy Primer** diluito fino al 200%, applicare il primo strato in ciclo fresco su fresco.

Su piastrelle, applicare direttamente la prima rasata in maniera uniforme e sottile, in quanto un primo strato troppo spesso riduce notevolmente le proprietà di adesione al supporto. Inoltre, se il primo strato di prodotto non è perfettamente asciutto, dopo alcuni giorni dal completamento del rivestimento, potrebbero evidenziarsi le fughe delle piastrelle.

Nel caso di cavillature esistenti sul supporto da rasare, annegare nella prima mano di rasatura la rete di armatura **Easy Net** in fibra di vetro, apprettata e certificata, con trattamento anti alcali. Realizzare uno strato di materiale, stendere la rete, avendo cura di effettuare dei sormonti tra le strisce di almeno 10 cm, ricoprire immediatamente con un ulteriore strato di materiale.

Il giorno seguente all'applicazione di **Easy Tiles**, carteggiare la superficie con dischi grana 40/60, per eliminare le imperfezioni di applicazione, procedere quindi all'applicazione del 2° strato di materiale. Ove necessario: levigare e procedere all'applicazione di ulteriori strati.

CONSUMO

Su piastrella: 1a mano 1,4 kg/m²

2a mano 2 kg/m²

Su masseto e intonaco ammalorato:

1a mano 1.2- 1.4 kg/m²

2° mano 1.8 -2 kg/m²

SPECIFICHE TECNICHE

ASPETTO	Liquido / Polvere
COLORE	Bianco
MASSA VOLUMICA DELLA MALTA FRESCA	Ca. 1600 Kg/m ³
MASSA VOLUMICA DELLA MALTA INDURITA	Ca. 1400 Kg/m ³
ADESIONE	≥ 1,00 N/mm ² (FP) B
RESISTENZA A COMPRESSIONE	≥ 9,00 N/mm ² CS IV
RESISTENZA A FLESSIONE	≥ 4,5 N/mm ²
ASSORBIMENTO DI ACQUA PER CAPILLARITA'	≤ 0,2 Kg/m ² X min ^{0,5} W2
COEFFICIENTE DI PERMEABILITA' AL VAPORE	≤ μ 15
CONDICIBILITA' TERMICA	0,47 W/mK (valore medio da prospetto = 50%)
CAPACITA' TERMICA SPECIFICA	1,0 kJ/kgK
REAZIONE AL FUOCO	Classe A1
DURABILITA'	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta
MAGAZZINAGGIO	12 mesi. Conservare in luogo asciutto, ad una temperatura compresa tra i 5°C e 35°C.

CARATTERISTICHE

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Rezina® non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso. Si consiglia di verificare che la scheda tecnica sia quella più aggiornata.

N.B.

La corretta preparazione delle superfici è essenziale per garantire l'adeguata durata di materiali applicati su pavimenti e pareti.

ATTENZIONE: Non è prescritta la protezione delle vie respiratorie con maschera a carboni, ma ne è consigliato l'uso.

Utilizzare sempre guanti in lattice e mascherina antipolvere durante le fasi di carteggiatura.

Rezina srl

sede operativa, fatturazione e magazzini: Via Massari 240/33
P.Iva 08828370018

10148 Torino tel. +39.011.2058969 fax +39.011.2051053
info@rezina.it www.rezina.it