

Floor Coating

Resina bicomponente poliuretanica trasparente a base acquosa

DESCRIZIONE

Resina bicomponente trasparente, a base poliuretanica dispersa in acqua.

- Elevate proprietà di ancoraggio su vari supporti.
- Ottime proprietà meccaniche.
- Buona resistenza all'abrasione.
- Buona resistenza ai solventi.
- Buona resistenza nei confronti dell'alcol etilico.

IMPIEGHI

- Interfaccia saturante nel ciclo **Easy Bath** e in tutte le superfici che si vuole rendere consistenti e resistenti al contatto con l'acqua
- Verniciatura trasparente di superfici cementizie o in laterizi.
- Finitura di rivestimenti in resina

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Su **Easy Bath** perfettamente asciutto a pavimento, carteggiare sempre prima dell'applicazione con carta vetro grana 80.
Aspirare le polveri in eccesso e successivamente applicare.
- Ogni supporto deve essere pulito, sgrassato e privo di vecchi smalti in fase di distacco.
- Abrasione di ogni superficie per favorire l'adesione..

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Aprire il componente A, mescolare il prodotto aggiungendo lentamente il componente B in rapporto 100 a 10,,sia in peso che in volume.
- Lasciare riposare alcuni minuti, aggiungere il 5% di acqua, e rimescolare accuratamente la miscela.
- Filtrare con apposito filtro in carta, ed applicare una mano incrociata con rullo in microfibra.
- Lasciare essiccare 6 ore.
- Prima di applicare la prima mano di **Easy Coating**, carteggiare in maniera puntuale, se necessario, con carta abrasiva grana 220 in modo da rimuovere eventuali piccole impurità depositate sul primo strato di trasparente.
Aspirare le polveri in eccesso e successivamente applicare.

APPLICAZIONE

- Applicazione di una mano incrociata con apposito rullo in microfibra.
- Evitare film troppo spessi. Si avrebbero ritardi nello sviluppo delle caratteristiche finali del film, in particolare essiccazione in profondità e sensibilità all'acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

COLORE:	Trasparente
DENSITA':	1,00 – 1,05 g/mL a 25°C
RESIDUO SECCO:	44% in peso
POT-LIFE	2 ore
CONSUMO:	90-110 g/m ² per mano
RAPPORTO TRA I COMPONENTI IN PESO:	100 di Floor Coating "A" 10 di Floor Coating "B"
DILUENTE CONSIGLIATO:	acqua (solo dopo miscelazione dei due componenti)
SECCO AL TATTO:	30 – 40 minuti (30°C – 50% U.R.) 50 – 70 minuti (25°C – 50% U.R.) 2 – 3 ore (10°C – 50% U.R.)
RICOPERTURA:	6 h (25°C – 50% U.R.)
CONDIZIONI PER L'UTILIZZO:	Temperatura compresa tra + 10°C e +30°C U.R. < 70%
DILUIZIONE:	acqua
PULIZIA ATTREZZI:	acqua e, alcol etilico
MAGAZZINAGGIO:	12 mesi. Conservare in luogo asciutto, ad una temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Particolare attenzione al componente B, sensibile all'umidità.
PUNTO DI INFIAMMABILITA':	non applicabile

CARATTERISTICHE

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Rezina® non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso. Si consiglia di verificare che la scheda tecnica sia quella più aggiornata.

N.B.

La corretta preparazione delle superfici è essenziale per garantire l'adeguata durata di materiali applicati su pavimenti e pareti.

ATTENZIONE: Non è prescritta la protezione delle vie respiratorie con maschera a carboni, ma ne è consigliato l'uso.

Utilizzare sempre guanti in lattice e mascherina antipolvere durante le fasi di carteggiatura.

Rezina srl

sede operativa, fatturazione e magazzini: Via Massari 240/33
P.Iva 08828370018

10148 Torino tel. +39.011.2058969 fax +39.011.2051053
info@rezina.it www.rezina.it