

Undercoat Easy Ready

Resina rasante di fondo acrilica monocomponente per superfici verticali e orizzontali

DESCRIZIONE

- Resina elastomerica rasante di fondo acrilica monocomponente altamente tixotropica per superfici verticali e orizzontali.
- Prodotto di sottofondo idoneo alla preparazione dei supporti sul quale applicare **Easy Bath**, indispensabile per ottenere il risultato tecnico e estetico atteso.

IMPIEGHI

- Rasante a parete e a pavimento nel ciclo **Easy Bath**, anche all'interno delle docce.
- Parti verticali, pavimenti e scale a medio traffico
- Ottima adesione su MDF multistrato come fondo su mobili.
- Per rivestimenti di mobili e oggetti di varia natura.
- Come interfaccia nel ciclo **Proteus**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Intonaco nuovo e supporti assorbenti:

rimuovere parti non adese. Applicare una ripresa di **Easy Primer** diluito 1 a 3 con acqua, spatolare **Undercoat Easy Ready** in ciclo fresco su fresco.

Su legno mdf e multistrato:

applicare direttamente.

Su supporti medio assorbenti:

tipo cartongesso, applicare **Easy Primer** diluito al 100:100 e ricoprire in ciclo fresco su fresco.

Fondi in piastrelle, in resina e su supporti non conformi:

adeguare i sottofondi con **Easy Tiles**.

Su ferro, acciaio, alluminio e superfici già trattate:

applicare **Easy Grip** diluito al 20% e caricato con 20% (in peso) di quarzo B0 più spolvero leggero.

APPLICAZIONE

- Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare prima dell'utilizzo in modo da ottenere una miscela omogenea.
- Applicare il prodotto rasato tramite l'utilizzo di una cazzuola americana in acciaio o spatola di plastica.
- Di norma applicare due mani. Tra la prima e la seconda mano, levigare con carta grana 80.
- Una volta terminata l'applicazione, rimuovere il materiale eccedente dai bordi del secchio e richiudere con cura la confezione facendo attenzione che il coperchio sia a chiusura ermetica. Successivamente riaprire ed utilizzare.

CONSUMO

Prodotto applicato su **Easy Tiles** o su intonaco.

Consumo: 1,3 – 1,5 kg/m² in due

N.B.

La corretta preparazione delle superfici è essenziale per garantire l'adeguata durata di materiali applicati su pavimenti e pareti.

AVVERTENZE: Utilizzare sempre guanti di lattice e maschera antipolvere in fase di carteggiatura. Non è prescritta la protezione delle vie respiratorie con maschera a carboni, ma ne è consigliato l'uso.

CARATTERISTICHE

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. **Rezina®** non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso. Si consiglia di verificare che la scheda tecnica sia quella più aggiornata.

SPECIFICHE TECNICHE

COLORE:	Bianco
DENSITA':	1,70 g/mL
RESIDUO SECCO:	81% in peso
SECCO AL TATTO:	25-35 minuti (25°C – 50% U.R.)
RICOPERTURA:	6 ore (25°C – 50% U.R.)
CONDIZIONI D'USO:	Temperatura tra 7°C e 30°C U.R. <80%
PUNTO DI INFIAMMABILITA':	NON APPLICABILE
SOLVENTE PER LA PULIZIA ATTREZZI:	ACQUA
MAGAZZINAGGIO:	12 mesi. Conservare in luogo asciutto, ad una temperatura compresa tra i 5°C e 35°C.

Rezina srl

sede operativa, fatturazione e magazzini: Via Massari 240/33
P.Iva 08828370018

10148 Torino

tel. +39.011.2058969 fax +39.011.2051053
info@rezina.it www.rezina.it