

RESSOURCE

Yves Klein® Mat Profond

Pittura dall'eccezionale profondità per pareti e soffitti



Traduzione della scheda tecnica
N°969 in lingua francese



DESTINAZIONE

INTERNI

Su pareti e soffitti.

Substrati : Su tutti gli usuali materiali da costruzione adeguatamente preparati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pittura opaca profonda a base di legante vinilico, super opaca, con eccellente rotondità e grande potere riempitivo (inodore, asciugatura rapida).
Resistenza all'abrasione a umido Classe 2⁽²⁾: scarsamente lavabile.

MESSA IN OPERA

Rispettare il Documento Tecnico Unificato 59-1 (AFNOR)

I fondi devono essere perfettamente privi di polvere, asciutti, sani, coerenti e molto puliti.
Utilizzare imperativamente ed unicamente il primer Sous-couche Yves Klein®.

ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE

Si applica per mezzo di pennello con setole sintetiche, rullo da 9-10 mm, pompa airless o pistola tradizionale.

TIPI DI SUPPORTI	PREPARAZIONE
Pannelli in cartongesso, vecchie pitture ben aderenti (fondi poco porosi)	Carteggiare leggermente e spolverare. Lavare e risciacquare se necessario. Applicare direttamente il primer Sous-couche Yves Klein®
Mattoni, intonaco...(fondi porosi, Impolverati o sfarinati)	Applicare prima il primer Impression Universelle , quindi applicare il primer Sous-couche Yves Klein®

APPLICAZIONE

Dopo l'applicazione del Sous-couche Yves Klein®, applicare due mani di **Yves Klein® MAT PROFOND** a pennello o a rullo, diluendo con il 5% massimo di acqua. Con pompa airless o pistola tradizionale, e in base al dispositivo utilizzato, potrebbe essere necessario diluire la pittura con il 10-15% di acqua. Effettuare per ogni mezzo di applicazione scelto diversi test su un pezzo di cartone o su una regione della parete poco in vista, fino ad ottenere la diluizione ottimale. Suggerimento: si consiglia di testare il rapporto di diluizione su una piccola area per determinare la percentuale corretta (la pittura non deve tirare, dovrebbe scorrere facilmente sulla superficie da rivestire). La diluizione ottimale della pittura consente di ottenere una applicazione pulita (buona tensione) e un comfort di applicazione.

www.ressource-peintures.com

CARATTERISTICHE GENERALI

Aspetto	Super Opaco
Brillantezza	0 - 1 gloss fino a 60°, 2 - 3 gloss fino a 85°
Resa	Da 15 a 17 m²/L per mano applicata, a seconda della diluizione e del materiale scelto.
Asciugatura	2 ore (secco al tatto)
Ricopertura	Circa 4-6 ore (a seconda della temperatura e del grado di umidità dell'aria)
Residuo secco	68% in peso (+/- 2%), 54% in volume (+/- 2%)
Strumenti di pulizia	In acqua calda e sapone
Densità	1,40 kg/L (+/- 0,05)
Confezioni	Latte metalliche da 1L e 2.5L
Conservazione	1 anno in confezione originale non aperta. Conservare lontano da fonti di gelo e calore. Dopo l'apertura chiudere saldamente la latta e consumare entro 6 mesi

PRECAUZIONI

Applicare con temperature comprese tra +8°C et +30°C. Non è possibile applicare con umidità relativa superiore al 70%.
Leggeri toni possono apparire nell'ombra di Yves Klein®, e sono la specificità del pigmento usato e portano luminosità e vibrazione.

CARATTERISTICHE REGOLATORIE

CLASSIFICAZIONE AFNOR	FAMIGLIA I – Classe 7a2/4a
COV ⁽¹⁾	Valori limite UE del prodotto (cat A/a): 30g/L per il 2010. Questo prodotto contiene massimo 28 g/L di COV in condizioni di utilizzo
SICUREZZA	Fare riferimento alla scheda di sicurezza del materiale (MSDS), conforme alla legislazione in vigore

(1) Composti Organici Volatili
(2) Secondo le normes ISO 11998 et EN 13300, il film di vernice è resistente alla pulizia con una spugna morbida e un prodotto domestico non aggressivo. Fare attenzione tuttavia al rischio di lucidatura.
• Informazioni sul livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna, con rischio di tossicità per inalazione, sulla scala della classe da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).

Yves Klein ®
Mat Profond

Traduzione della scheda tecnica N° 969 del 19 novembre 2018. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti edizioni dello stesso prodotto. Essendo l'evoluzione delle tecniche permanenti, spetta ai nostri clienti verificare, prima di qualsiasi implementazione, con i nostri servizi, che questa scheda tecnica non sia stata modificata da un'edizione più recente.
Documento originale disponibile sul nostro sito web www.ressource-peintures.com
2/2

RESSOURCE